# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公表特許公報(A)

# (11)特許出願公表書号 特表平6-501783

### 第6部門第2区分

(43)公表日 平成6年(1994)2月24日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	ΡI
G 0 2 B	6/16		7036 – 2K	
	5/18		9018-2K	
	6/34		7132-2K	


# 審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 7 頁)

(21)出願番号 . 特願平3-518193	(71)出願人 プリテイッシュ・テレコミュニケーション
(86) (22)出震日 平成3年(1991)11月8日	ズ・パブリック・リミテッド・カンパニー
(85) 翻訳文提出日 平成5年(1993)5月10日	イギリス国、イーシー1エー・7エージェ
(86)国際出願番号 PCT/GB91/019	968 イ、ロンドン、ニューゲート・ストリート
(87)国際公開番号 WO92/08999	81
(87) 国際公開日 平成 4 年(1992) 5 月29日	(72)発明者 カシヤブ、ラマン
(31)優先権主張番号 9024326.2	イギリス国、アイピー4・3エヌユー、サ
(32)優先日 1990年11月8日	フォーク、イプスウイッチ、ハンパー・ド
(33)優先権主張国 イギリス (GB)	ウシー・レーン 79
(81) 指定国 EP(AT, BE, CH,	DE, (72)発明者 キャンベル、ロバート・ジョン
DK, ES, FR. GB, GR. IT, LU, M	NL, S イギリス国、アイピー1・2エルビー、サ
E), AU, CA, JP, KR, US	フォーク、イプスウイッチ、サーダー・ロ
	− ⊬ 63
	(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (外3名)

# (54) 【発明の名称】 光ファイバ格子形成方法

# (57)【要約】

光ファイバ (2) はクランプ (6) とピエソ電気変換段 (10) の間に固定される。514.5 nmで放射するアルゴンイオンレーザ (12) は、ファイバ (2) にブラッグ格子を書き込むために使用される。異なる縦方向応力は、各ブラッグ格子を光学的に書き込む前にファイバ (2) に供給される。応力を解除されたファイバ(2) は、異なる供給された応力の数に対応している異なるピーク反射ブラッグ格子を有する。



明報書

#### 光ファイバ格子形成方法

本発明は、光ファイバ事故体において 2 つ以上の ブラッグ 格子を形成する方法に関する。

この明細書における用語「光」は、可視領域の両端部の赤外線領域および紫外線領域の部分と共に可視領域として一般に知られている電磁スペクトルの部分に関するものであり、それは光ファイバのような誘電体光導液体によって伝送されることができる。

光通信の領域およびセンサにおける適用に関して破累ゲルマニウム光ファイバにおける光感性の利用についてかなりの関心がある。光ファイバの団折率の最初に報告された恒久的な光学的に病導された変化は、文献(1987年、Apple、Phys. Lett. 32.647)に記載されている。それらの試験においる、ファイバ塩都から反射され、関期的な反射率が誘導されるファイバにおいて定在波が生成された514.5nmのコヒーレント放射は、その長さに沿って変化する。これは、入射ビームの波長でピークを有するファイバにおいて高反射力ブラッグ格子が形成される。格子成長機構について多数の研究がされているので、光感性ファイバは例えば文献(1981年、Appl. Phys. Lett. 20.440)に記載されているように実行される。しかしながら、ファイバコアの囲折率に対する摂動を生じる機構は、十分に理解されていない。ファイバが光感性

1. 異なる経方向応力が各格子を光学的に書き込む前にファイバに供給され、全格子が書き込みの時に同じブラッグ状態を有することを特徴とする光ファイバ導波体に2つ以上のブラッグ格子を形成する方法。

- 2. 全格子がファイバを通る間じ波長の光信号を入射することによって書き込まれる請求項1記載の方法。
- 3. 応力がビエソ電気伸張装置によってファイバに供給される請求項1および2のいずれか1項記載の方法。
- 4. ファイバが単一モードの硅素ゲルマニウム光ファイバで ある請求項1乃至3のいずれか1項記載の方法。
- 5. 光信号が514. 5 n m の波長を有する請求項4記載の方法。

であるスペクトル領域は、紫外線から約700 n m までの領域に認められる。

ファイバ格子の潜在的な適用は多数ある。例えば通信用において、紫外線レーザによって外部的に書き込まれた問題可能な集積ファイバ格子はスペクトル制御ファイバレーザに使用されることができる。文献(1978年、8月の0ptics Letters、第3巻、第2号、第66乃至68頁)には、格子形成処理の重要な特性はフィルタ応答特性が調整されることができる範囲であることが記載されている。例えば、複雑なフィルタを形成する1方法は、同時あるいは連続的に異なる液長の光によるファイバの原制あるいは格子書き込み装置の調整によって同じファイバに2つ以上の簡単な帯域停止特性を重量することである。

ブラッグ格子を形成する別の既知の方法は、適当な角度で2つのコヒーレント放射ビームを干渉させることによる格子の側面書き込みによる。格子のビッチは、異なる格子ピッチがこの角度を調整することによって形成されるような2つのビームの交登角度によって決定される。

本発明による光ファイバに2つのブラッグ格子を形成する 方法は、異なる綴方向応力が各格子を光学的に書き込む前に ファイバに供給され、全格子が書き込みの時間に同じブラッ グ状態を有することを特徴とする。

本発明は、多重波長照射を不必要にする利点を有する2つ 以上の格子を書き込む方法を提供する。

本発明の方法は、光ファイバが20%まで理論的に直線に

引き伸されることができるという事実を利用する。感光性ファイバの長き1が波長  $\lambda_0$  のレーザからの光によって照射される場合、これは約 $\lambda_0$  /  $2n_{eff}$  の周期の格子を生じる。ここで $n_{eff}$  の周期の格子を生じるが設めたれる時に  $\Delta$  1 だけ引き伸されている場合、以前と同じブラッグ状態の格子が書き込まれる。ファイバが応力を解除されて弛緩されるとき、この第2の格子のピッチを書き込んだ後の通常の長さは第1の格子は、つずかに短い。反射フィルタの場合に、第2の格子は、同じマチが成長よりも短いピーク波長を育する。これは、同じアイバにおいて複数の異なるピッチの格子を設けるために伸ばされることができる。

例えば、ファイバにおいて異なる周期の2つの格子が存在し、それらが同じ相対的な位相関係を有すると仮定される場合、ファイバにおける屈折率変裂は2つの屈折率変調の重量によって有効に与えられる。これは、次の式によって与えられる。

 $n_{eff}(z) -$ 

Al cos((k | + k | 2) Z) cos((k | - k | 2) Z) ここで k | および k | 2 は2つの格子の彼の数であり、ェは伝播方向であり、Al は屈折率摂動の振幅である。目下、関心のあるのは第2の変調項であり、高周波数の項である第1の項が定数であると仮定される。(この高周波数の項は、短い波長の反射フィルタとして原理的に使用される。)それ故、屈折率を輝は次の式によって与えられる。

neff (Z) = A2 tot ((k1 - k2) Z)

この式から、2つの光学的に書き込まれた格子の開閉を選択することによって任意の周期の結果的な格子が生成された子とがわかる。ファイバに書き込まれた周辺ななる格子は、必要なな位相整合状態がこれらの処理に合わせることができるので、SHG、個光度換数に一ド変換のようなの値に対し、実際の書き込み被長にはなる位相整合に付ける差に依存し、実際の書き込み被長における位相整合に使用される場合に約2%だけ引きかることを示す。ファイバの長さにおけるいのファイバの長さの変化は、試験においる次される。これらのファイバにおいて容易に達成されるべきである。

それはまた、ファイバが約10%だけ引き伸される場合に 1. 3万至15μmの通信帯域幅で使用される反射格子を書き込むことを可能にする。これは理論的に予測された変化の 範囲内であるが、ファイバの製造における欠陥のためこれを 行うことが可能であるか否かは明確ではない。それが行われると仮定すると、これは高反射の小さな帯域幅の格子がファイバに書き込まれることを可能にする。また、パルス生成および入射レーザ光線の成形を可能にするファイバにおける複数の格子の書き込みも可能になる。

異なる歪みを生成するためにファイバに異なる緩方向応力 を供給する通常の方法は、ファイバの1端部をクランプし、

れ、他方の婚部8は、この場合ほぼ50cmであるファイバの長さが20μmまで変化されることができるピエゾ電気変換段10に接続される。格子は、部分反射器14およびレンズ16を介してファイバ2の端部4にアルゴンイオンレーザ12によって発生された514.5mmのレーザ光線を結合することによって書き込まれる。格子の書き込み中にファイバ2の端部8を出る信号は、光検出器18上に焦点を結ぶ。それがファイバ2中に書き込まれるように格子によって反射された増加した信号はファイバ2の端部4を出て、レンズ16によって集められ、部分反射器14によって光検出器20に反射される。

格子の書き込みおよび読み取り中、入力および監視ビーム の個光は注意深く制御された。

格子の書き込み後のファイバ2の反射率プロフィルは、ファイバ中に514.5nmの0.5mWの光線を入射し、ピエソ電気変換股10を使用してファイバを引き伸すことによって得られた。

図2は、シングルモードアルゴンイオンレーザ12からの250mWが約2分間それに入射された後のファイバにおいて形成された典型的な格子の低倍率の反射率/透過率を示している。これは、格子のブラッグ状態が歪に関して直線に変化するように格子の反射率/透過率プロフィルを与える。このデータから、格子は70%のピーク相対性および482HM2の帯域艦を育することが認められた。図2に示されている格子のプロフィルは、ブラッグ反射器と通常関連したsinc2

ファイバの他端部にクランプされたピエソ電気変換及によって応力を供給することである。その他の圧力を加える手及として、ピエソ電気変換及に代ってファイバに取り付けられたクランプされたマイクロメータを使用できることは明らかである。

別の書き込み技術はシリンダの周りにファイバを巻き付けるために使用され、応力はピエゾ電気エキスパンダによってシリンダの半径を変えることによってファイバに供給され、ファイバはピエゾ電気クラディングで覆われ、応力は供給された電圧を変化することによって変化される。

本発明は、外部的な格子書き込み方法およびファイパの下 に光信号を入射することによって書き込まれた格子に対して 演用可能である。

本発明の実施例は、総付図面を参照にして説明される。 図1は、本発明の方法を実行するために特別に設計された 結響の極略図であり、

図2は、相対的な歪の関数であるファイパ格子の反射率および透過率のグラフであり、

図3は、供給された歪の関数であるファイバの反射率およ び透過率のグラフである。

514.5nmで単一モード磁素ゲルマニウムファイバに 格子を書き込むために使用された試験的装置が図1に示され ている。0.9μmの半径および0.012のΔnを有する ファイバ2は、1端部4でクランプされ、端部4はグラスフェルール5において囲まれ、クランプ6によってクランプさ

格子を書き込む前のファイバに供給された歪を変化することによって、さらに3つの格子は46GHzで分離されたピーク波長をそれぞれ有する同じファイバに光学的に書き込まれた。ファイバに供給された歪を変化することによって、ファイバに書き込まれた4つの格子は走査されることができる。

図3は、4つの格子のうち2つを通って走査される更領域 に対するアルゴンレーザ12からの514.5ヵmのプローブ 信号に関する供給された歪の関数である透過率および反射率 を示す。





Fig. 2.



# 補正書の翻訳文提出書(特許法第184条の8)

平成5年5月10日

特許庁長官

1. 国際出願番号

PCT/GB91/01988

2. 発明の名称

光ファイパ格子形成方法

3. 特許出版人

名 称 プリテイッシュ・テレコミュニケーションズ・パブリック・リミテッド・

4. 代理人

住所 東京都千代田区鉄が開3丁目7番2号

(5847)

市场外的图称并非移所内 电超03(3502)3181 (大代表) 全部和 方理士 群江北京 (日か32年)


5. 補正の提出年月日

1992年12月30日

6. 添付書類の目録

(1) 補正書の翻訳文

137



#### 細書 眲

### 光ファイバ格子形成方法

本発明は、光ファイバ導波体において2つ以上のブラッグ 格子を形成する方法に関する。

この明細書における用語「光」は、可視領域の両端部の赤 外線領域および紫外線(UV)領域の部分と共に可視領域と して一般に知られている電磁スペクトルの部分に関するもの であり、それは光ファイバのような誘電体光導波体によって 伝送されることができる。

光通信の領域およびセンサにおける適用に関して硅素ゲル マニウム光ファイバにおける光感性の利用についてかなりの 関心がある。光ファイバの屈折率の最初に報告された恒久的 な光学的に誘導された変化は、文献(1987年、Apple、Pkys. lett. 32,647 ) に記載されている。それらの試験において、 ファイバ蝶部から反射され、周期的な反射率が誘導されるフ ァイバにおいて定在波が生成された514.5nmのコヒー レント放射は、その長さに沿って変化する。これは、入射ビ ームの波長でピークを有するファイバにおいて高反射力プラ ッグ格子が形成される。それ以来、格子成長機構について多 数の研究がされているので、光感性ファイバは例えば文献 (1981年、Appl. Phys. Lett. 20. 440 ) に記載されている ように実行される。しかしながら、ファイバコアの屈折率に 対する摂動を生じる機構は、十分に理解されていない。ファ

イパが光感性であるスペクトル領域は、紫外線から約700 nmまでの領域に認められる。

ファイバ格子の潜在的な適用は多数ある。例えば通信用において、紫外棒レーザによって外部的に書き込まれた同期可能な集積ファイバ格子はファイバレーザのスペクトル制御に使用されることができる。文献(1978年、8月の0ptics letters、第3巻、第2号、第66乃至68頁)には、格子形成処理の重要な特性はフィルタ応答特性が調整されることができる範囲であることが記載されている。例えば、複雑なフィルタを形成する1方法は、同時あるいは連続的に異なる被長の光によるファイバの照射によって同じファイバに2つ以上の簡単な帯域停止特性を重量することである。

ブラッグ格子を形成する別の既知の方法は、適当な角度で 2つのコヒーレント放射ビームを干渉させることによる格子 の側面書き込みによる。格子のピッチは、異なる格子ピッチ がこの角度を調整することによって形成されるような2つの ピームの交差角度によって決定される。

本発明による光ファイバに2つのブラッグ格子を形成する 方法は、異なる縦方向応力が各格子を光学的に書き込む前に ファイバに供給され、全格子が書き込みの時間に同じブラッ ・ グ状態を有することを特徴とする。

本発明は、多盤波長照射を不必要にする利点を育する2つ 以上の格子を書き込む方法を提供する。

本発明の方法は、光ファイバが20%まで理論的に直線に引き伸されることができるという事実を利用する。 感光性フ

それはまた、ファイバが約10%だけ引き伸される場合に
1. 3乃至15μmの通信帯域幅で使用される反射格子を書き込むことを可能にする。これは理論的に予測された変化の
範囲内であるが、ファイバの製造における欠陥のためこれを
行うことが可能であるか否かは明確ではない。それが行われると仮定すると、これは高反射の小さな帯域幅の格子がファイバに書き込まれることを可能にする。また、ファイバにおける複数の格子の書き込みも可能となり、バルス生成および
入射レーザ光線の成形を可能にする。

異なる歪みを生成するためにファイバに異なる縦方向応力 を供給する通常の方法は、ファイバの1 蟾郎をクランプし、 ファイバの他蟾郎にクランプされたピエゾ電気変換段によっ ァイパの長さ1が被長 λ <sub>0</sub> のレーザからの先によって照射される場合、これは約 λ <sub>0</sub> / 2 n <sub>eff</sub> の周期の格子を生じる。ここで n <sub>eff</sub> はファイバモード回析 ゆである。ファイバが Δ 1 だけ引き伸され、照射される場合、以前と同じピッチ、すなわち同じブラッグ状態の格子が書き込みれて使いまれて連続されるとき、書き込みに使っての第2の格子のピッチは第1の格子よりもわずか 長 をのこの第2の格子のピッチは第1の格子は、書き込み波に い。反射フィルタの場合に、第2の格子は、書き込み波に 切りも短いピーク 被長を有する。これは、同じファイバにおいて複数の異なるピッチの格子を設けるために伸ばされることができる。

例えば、ファイバにおいて異なる周期の2つの格子が存在する場合、つまり、それらが同じ相対的な位相関係を有すると仮定される場合、ファイバにおける屈折率変調は2つの屈折率変調の重量によって有効に与えられる。これは、次の式によって与えられる。

n eff (2) -

 $A_1$  cos  $\{(k_1+k_2) \ 2\}$  cos  $\{(k_1-k_2) \ 2\}$  ここで  $k_1$  および  $k_2$  は 2 つの格子の故の数であり、 z は伝播方向であり、  $A_1$  は歴析率抵動の振幅である。目下、関心のあるのは第2の変調項であり、高層放散の項である第 1 の項が定数であると仮定される。(この高層波散の項は、短い波長の反射フィルタとして原理的に使用される。)それ故、屈折率変調は次の式によって与えられる。

 $n_{eff}$  (2) = A<sub>2</sub> cos ((k<sub>1</sub> - k<sub>2</sub>) 2)

て応力を供給することである。その他の圧力を加える手段として、ピエゾ電気変換段に代ってファイバに取り付けられた クランプされたマイクロメータを使用できることは明らかで ある。

別の書き込み技術は例えばシリンダの周りにファイバを患 自付けるために使用され、応力はピエゾ電気エキスパンダに よってシリンダの半径を変えることによってファイバに供給 される。また、ファイバはピエゾ電気クラディングで覆われ、 応力は供給された電圧を変化することによって変化される。

本発明は、外部的な格子書き込み方法およびファイパの下 に光信号を入射することによって書き込まれた格子に対して 適用可能である。

本発明の実施例は、添付図面を参照にして説明される。

図1は、本発明の方法を実行するために特別に設計された 装置の概略図であり、

図2は、相対的な歪の開致であるファイバ格子の反射率および透過率のグラフであり、

図3は、供給された逆の関数であるファイバの反射率および透過率のグラフである。

514.5nmで単一モード確素ゲルマニウムファイバに格子を書き込むために使用された試験的装置が図1に示されている。0、9μmの半径および0、012のΔnを有するファイバ2はグラスフェルール5において囲まれた1端部4を有し、クランプ6によってクランプされる。ファイバ2の低力の増部8は、この場合ほぼ50cmであるファイバの長

# 持表平6-501783 (6)

まが20μmまで変化されることができるピエソ電気変換改10に接続される。格子は、部分反射器14およびレンズ16を介してファイバ2の端部4にアルゴンイオンレーザ12によって発生された514.5nmのレーザ光線を結合することによって書き込まれる。格子の書き込み中にファイバ2の端部8を出る信号は、光検出器18上に無点を結ぶ。それがファイバ2中に書き込まれるように格子によって反射された増加した信号はファイバ2の端部4を出て、レンズ16によって集められ、部分反射器14によって光検出器20に反射される。

格子の書き込みおよび読み取り中、入力および監視ビームの優先は注意深く創御される。

格子の書き込み後のファイバ2の反射率プロフィルは、ファイバ中に514.5 n mの 0.5 m W の光線を入射し、ピエゾ電気変換及10を使用してファイバを引き伸すことによって得られる。

図2は、シングルモードアルゴンイオンレーザ12からの250mWが約2分間それに入射された後のファイバにおいて形成された典型的な格子の低倍率の反射率/週過率を示している。これは、格子のブラッグ状態が歪に関して直線に変化するように格子の反射率/透過率プロフィルを与える。このデータから、格子は70%のピーク相対性および482HMzの帯域幅を有することが認められた。図2に示されている格子のプロフィルは、ブラッグ反射器と通常関連したsinc<sup>2</sup>に類似している。

格子を書き込む前のファイバ2に供給された歪を変化する

ことによって、さらに3つの格子は46 G H z で分離された ピーク被長をそれぞれ有する同じファイバに光学的に書き込 まれる。ファイバに供給された畳を変化することによって、 ファイバに書き込まれた4つの格子は走査されることができ z

図3は、4つの格子のうち2つを通って定意する歪領域に 対するアルゴンレーザ12からの514.5 nmのプローブ信 号に関する供給された歪の関数である透過率および反射率を 示す。

#### 請求の範囲

- 1. 異なる緑方向応力が各格子を光学的に書き込む前にファイバに供給され、全格子が書き込みの時に同じブラッグ状態を有することを特徴とする光ファイバ導波体に2つ以上のブラッグ格子を形成する方法。
- 2. 全格子がファイバを通る同じ被長の光信号を入射することによって書き込まれる錦水項1記載の方法。
- 3. 応力がピエゾ電気伸張袋置によってファイバに供給される請求項1あるいは2記載の方法。
- 4. ファイバが単一モードの硅素ゲルマニウム光ファイバで ある緯水項1乃至3のいずれか1項記載の方法。
- 5. 光信号が514. 5 n mの波長を育する緯水項4記載の方法。

			Instituted Application Dis	CT/D# 91/01968			
Idea	PICATION OF SURA	OF PATES OF STREET					
	[st.C1. \$ C0285/14; 00286/34						
B. FOLKS	MAROED						
		*****					
			Openstantia Agreement				
Int.C1	. 5	G021					
		D TO PE RELEVANT					
ç <del></del> -	0		to the second branch of	Property or Control Mary			
A	pages 6	ec. 2, August 1978, E - 68;		1-5			
	REFLECT	HMSON ET AL.: 'MARROW B DRS IN OPTICAL FIBERS' n the application n 60, line 2 - line 9	AID BLAGS				
٨	08,A,2	162 496 (STC PLE) 12 Fe 1, 11mm 94 - 11mm 102	1,2,4,5				
^	Februar	WO.A.S 601 300 (UNITED TECHNOLOGIES CORP.) 27 February 1986 see page 5, 11me 9 - page 7, 1tme 7					
^	US.A.4 ( 1987 me cle	F38 031 (SCHWADEL, JR.   In I	ET AL.) 13 January	1,5			
~≃	"The supplies of the supplies of ""  "The supplies of the supp						
The State of the S							
PF. CRICIPACATION							
Ĺ	11 FEBR	JARY 1992	24.07.92				
	CAROTT.	LN PATER OFFICE	GRUNFELD H.Y.	Culel)			

四 報 男 主 報 分

GS 9101968 54 51077

The name that the context family complex relating on the potent described in the above-equipment intermediated empth.
The consistent was not constant in the distribution from Collect Collect

Print transport	1		Proces Sandy Sandharid	-
CB-A-2162836	12-02-86	Kone		
NO-A-8601303	27-02-86	EP-A- JP-T- US-A- US-A-	62500052	20-08-66 08-01-67 28-02-69 16-02-68
US-A-4636031	13-01-67	Hone		
	•			
i				
Per serre desait dessi di serre con c			96h Ph (5/6)	